

الأداء

En iyi

CIMENT POUR BÉTON EXIGEANT

TÜNELLER, OUVAGES D'ART ET VAKFI PROFONDES

إسمنت
موميز
MOUMAYEZ



MOUMAYEZ® CPJ-CEM II/A 42,5 R NA 442

SUNUM

MOUMAYEZ®, NA 442 normunun gerekliliklerini belgeleyen, üst düzey performanslara sahip bir oyundur. MOUMAYEZ®, sanat yapılarının (pontlar, viyadükler, tüneller...) inşaatına yönelik yüksek performanslı betonlar için bir çimentodur. MOUMAYEZ CEM II/A 42,5 R NA 442, tüm yıl boyunca kullanılabilir. Soğuk havalarda beton işçiliğine uygun bir ortam. MOUMAYEZ, Cezayir'deki SPA'da özel bir fabrikadır SPCC.



MOUMAYEZ CEM II/A 42,5 R NA 442, performans ve fiyat açısından en iyi performansı sunan bu ürün. Başlangıçtaki dirençler, kahvenin daha hızlı ve daha hızlı çözülmesine olanak tanıyor.

ÖZELLİKLER

• UYGULAMA NORMATİLERİ

إسمنت بورتلاندی مرکب

ÇİMENTO PORTLAND KOMPOZİ

CPJ-CEM II/A 42,5R NA 442

%6 ≤ L.Z. ≤ %20

• DİRENÇLER (VALEURS MOYENNES)

2 gün içinde	22,0 MPa
28 gün	48,0 MPa

• DÉBUT DE PRISA

150 < DP < 250

DOMAINES D'EMPLOI / USAGES

MOUMAYEZ CEM II/A 42,5 R NA 442, betonların gerçekleştirilmesine yöneliktir, en milieux non agressifs pour :



KÜÇÜK ESERLER:

- zincirler.
- linteaux.
- yığınlar

OUVRAGES HORIZONTAUX:

- dalages.
- planlamlar.
- planchers chauffantes.

OUVRAGES VERTICAUX:

- murs banchés.
- murs de soutènement.
- murs en blocs à bancher.
- Poteaux.

TEKNİK ÖZELLİKLER

kimyasal analizler	Norme
Perte au feu (%) (NA5042)	10.0±2
Sülfat içeriği (SO ³) (%)	2,5±0,5
MgO ve magnezyum oksit içeriği (%)	1.8±0.5
Teneur ve Chlorures (NA5042) %	0,02-0,05

Fiziksel özellikler	Norme
Normal Tutarlılık (%)	28±2.0
Blaine yöntemine göre incelik (cm ² /g) (NA231)	4500-5000
Retrait à 28jours (µm/m)	< 1 000
Genişleme (mm)	<3,0

20°'ye kadar ödül sıcaklıkları (NA230)	Norme
Début de prise (min)	150±30
Fin de prise (min)	250±50

Sıkıştırma direnci	Norme
2 gün (MPa)	≥20.0
28 gün (MPa)	≥42,5

ÖNERİLER

BAKIM




Esnek ve esnek bir şekilde hareket edin ve en gardant le dos droit

طريقة الحمل

إرفع الحمولة بعد
Bu, bir soruna neden olan bir şey değil

PROTEGEZ VOTRE PEAU

إحم جلدك



Les lunettes, Le casque, Les gants, Les Chaussures

KULLANIM TAVSİYELERİ


Ürünü kullanmadan önce, ilgili bilgi fişinde belirtilen diğer bilgilere de göz atabilirsiniz.
Celle-ci est mevcut talep üzerine.

Vous pouvez également conseils nos fiches conseils (zaman için bétonnage, froid için bétonnage, kür des bétons ...)

KOŞUL



Girişimlerin başarısı, SPA SPCC'nin ürünleri, hazırlık, çalışma ve ölüm ve betonların korunmasında iyi pratik kurallara saygıyla doğal olarak koşullandırılmıştır. Sözleşmeye bağlı olmayan belge,



SPA SPCC - Eylül 2015 Tasarım ve izlenim: Jawadsoft.com

Tel (cep telefonu): 0560049613/0560 069 630 Tel /
Faks (ligne groupée): 0982 400 535
E-posta: contact@spccdz.com HASSI
AMEUR, Zone Industrielle Bölüm 04, Ilot
192, 193, 194, 195, 196 HASSI BOUNFF
ORAN

Kredi Kartı ve Ödemeler
CİMENTO ÜRETİM VE TİCARİLEŞTİRME
TOPLULUĞU
HASSİ AMÖR

